

品名	ミルク原紙アイボリー-TS
抄造	
坪量	345g/m ²

紙質検査表

御中

試験品名		ミルク原紙		
試験項目				
坪量 (g/m ²)		345		
厚さ (mm)		0.42		
水分 (%)		7.6		
密度 (g/cm ³)		0.82		
引張り強さ (kg) (15m/m巾)	タテ	35.3		
	ヨコ	15.2		
伸び (%)	タテ	3.0		
	ヨコ	5.3		
破裂強さ (kg/cm ²)	表	9.6		
	裏	10.0		
非破裂強さ	表	2.7		
	裏	2.8		
引裂強さ (g) (63m/m巾)	タテ	657		
	ヨコ	656		
圧縮強さ (kg) [リングクラッシュ]	タテ	101		
	ヨコ	70		
ハク離強さ (kg/吋)		27.3		
サイズ度 [ステキヒト法] (秒)		1196		
サイズ度 [コップ法] (g)		36		
平滑度 (秒) [ベック法]	表	10		
	裏	12		
表面強さ (A) [ワックス法]	表	16		
	裏	16		

(室温 °C 湿度 %)